

VIVE PROFESSIONAL ROOF[®]

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Elastomeric waterproof roof coating



Οικονομική και αξιόπιστη λύση για στεγάνωση

Πιστοποιημένο ψυχρό χρώμα

Το **VIVE Professional ROOF** είναι υδατοδιαλυτό λευκό ελαστομερές στεγανωτικό για ταράτσες, στηθαία, φωταγωγούς, στέγες με κεραμίδια, υδρορροές κλπ, και αποτελεί την οικονομική και αξιόπιστη λύση στη στεγάνωση. Έχει μεγάλη πρόσφυση και υψηλή ελαστικότητα, χωρίς να κολλάει επιφανειακά. Αντέχει τόσο σε υψηλές θερμοκρασίες όσο και στον παγετό, παραμένοντας ελαστικό από 80°C έως και κάτω από -15°C. Λόγω της μεγάλης του υδροαπωθητικότητας και της αυξημένης υδρατμοδιαπερατότητας, αντέχει στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και έχει μεγάλη διάρκεια ζωής.

Το VIVE Professional ROOF είναι πιστοποιημένο¹ **ψυχρό** χρώμα και χαρακτηρίζεται από υψηλή τιμή ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SR), υψηλό συντελεστή εκπομπής (ε) και υψηλό δείκτη ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SRI).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τύπος: Ακρυλικό ελαστομερές στεγανωτικό επίχρισμα.

Ειδικό βάρος: 1,37 ± 0,02gr/cm³ (ΕΛΟΤ 523).

Ιξώδες: 10-14 ps (ROTOHINNER DIN 51550,25°C).

pH: 8,5-10 (DIN 19261)

Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless.

Αραιώση: Έτοιμο προς χρήση.

Απόδοση: Συνιστώμενη συνολική κατανάλωση (δύο χέρια) 0,8 lt/m² (ή 1,2 m²/lt).

Στέγνωμα: Στην αφή σε 3 ώρες και επαναβάφεται μετά από 24 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες (υγρασία, θερμοκρασία).

Αποχρώσεις: Διατίθεται σε λευκό.

Αποθήκευση: Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία από 5°C έως 40°C.

Ψυχρό χρώμα:

Ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (SR): 0.82

Συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθη ακτινοβολία (ε): 0.9

Δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (SRI): 103

¹ ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ



ΠΟΕ (ΠΗΤΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ)

Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/γ Επίχρισματα για εξωτερικούς τοίχους ορυκτού υποστρώματος: 75 g/l (2007) και 40 g/l (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 5 g/l ΠΟΕ.





VIVE PROFESSIONAL ROOF[®]

ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Elastomeric waterproof roof coating

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές, στεγνές και ελεύθερες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, σκόνες, λάδια και άλατα. Στεγανοποιήστε τις ρωγμές και τους αρμούς με ΣΤΟΚΟ VIVEDUR της BIBEXΡΩΜ. Αστρώστε την επιφάνεια με ΑΣΤΑΡΙ VIVEDUR της BIBEXΡΩΜ αραιωμένο έως 20% με ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ της BIBEXΡΩΜ ή με VIVECRYL PRIMER αραιωμένο έως 30 % με καθαρό νερό. Αφού στεγνώσει εφαρμόστε ένα χέρι VIVE PROFESSIONAL ROOF και μετά από 24 ώρες ένα δεύτερο χέρι. Για άριστα αποτελέσματα απαιτείται **συνολική κατανάλωση 0,8 λίτρων VIVE PROFESSIONAL ROOF ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας**. Η στεγανοποίηση δεν πρέπει να γίνεται σε θερμοκρασία κάτω των 5°C ή αν υπάρχει κίνδυνος βροχής ή παγετού κατά το επόμενο εικοσιτετράωρο ή σε θερμοκρασίες πάνω από 35°C.

Η επεξεργασία όπως τρίψιμο, καθαρισμός με φλόγα κλπ βαμμένων επιφανειών μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη και/ή αναθυμιάσεις. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρησιμοποίησή τους με νερό και απορρυπαντικό διάλυμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μακριά από παιδιά • Να μην χρησιμοποιούνται τα άδεια δοχεία για αποθήκευση τροφίμων • Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια • Μετά την επαφή με το δέρμα πλυθείτε αμέσως με σαπούνι και νερό ή κατάλληλο καθαριστικό δέρματος. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά • Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλύνετε τα αμέσως με άφθονο νερό και εάν υπάρχει ανάγκη ζητήστε ιατρική συμβουλή • Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα • Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση ή σε άλλες πηγές νερού • Διαχειρισθείτε τα άδεια δοχεία υπεύθυνα και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**ΑΝΑΔΕΥΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ -
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΩΝΙΑ ΜΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10°C.**

